

Särmäysvoimataulukko

Vapaataivutuksessa tarvittava taivutusvoima tonnia metriä kohti materiaalina S- 355

V = matriisin v-aukon leveys (mm)

R = sisätaivutussäde (mm)

A = särmäyskyljen minimisisämitta (mm)

S = materiaalin paksuus																							
V mm	R mm	A mm	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	25	30	40	50	60
10	1.5	6	7	15	27																		
14	2	8.5	5	11	19	30																	
20	3	12	3.3	7	13	21	30	53															
25	3.5	15	2.6	6	11	17	24	43	67														
30	4.5	19		5	9	14	20	35	56	80													
40	6	25		4	7	10	15	27	42	60	108												
50	7	32			5	8	12	22	34	48	86	135											
60	8	38				7	10	18	28	40	72	112	162										
70	10	44					9	15	24	35	62	96	138	188									
80	12	51					8	13	21	30	53	84	121	165	190								
90	15	56						12	19	27	48	75	108	147	168	191							
100	16	62						11	17	24	43	67	97	132	151	172							
120	18	73							14	20	36	56	80	110	126	144	182						
140	20	85							12	17	31	48	69	94	108	123	156	192					
160	25	98								15	27	42	61	82	95	108	136	168					
180	27	112									24	37	54	73	84	96	121	150	234				
200	30	126									22	34	48	66	76	86	109	135	210				
225	32	143										30	43	59	67	77	97	120	187				
250	36	161										27	39	53	61	69	87	108	168	242			
280	42	181											35	47	54	62	78	96	150	216			
315	45	203											32	44	51	57	73	90	140	202	325	450	600

Suosittelun v-aukon leveyden ylittyessä materiaali taipuu sisätaivutussäteen sivuilta ylitetyn mitan verran. Esimerkiksi S = 20 V-250 90° särmäyskulma pyöristyy 10 mm (aihiosta vähennettävä mitta).

400 kuluteräksen särmäykseen huoneenlämpöisenä vaadittava minimi sisätaivutussäde on suhteessa valssaussuuntaan poikittain S x 3, pitkittäin S x 4 ja v-aukon minimileveys S x 10. Esimerkiksi: kulutuslevy 400 S = 10 mm, sisätaivutussäde pitkittäin on 40 mm ja v-aukon minimileveys on 100 mm.

Vastaamme mielellämme taivutusta koskeviin lisäkysymyksiin ja vaihtoehtoihin.



Levytyö Särkinen Oy
Hepolamminkatu 17-19, 33720 Tampere
Puh. (03) 357 6200, Faksi (03) 357 6230

levytyo@levytyosarkinen.fi
www.levytyosarkinen.fi